



Material Safety Datasheet (MSDS)

ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สินค้า

Ferrofoam 424

เฟอร์โรโฟม 424

HYDROPHILIC POLYURETHANE INJECTION

โฟมฉีดอุดรอยรั่ว 2 องค์ประกอบ

ชื่อสินค้า : เฟอร์โรโฟม 424

การใช้งาน: โฟมฉีดอุดรอยรั่ว 2 องค์ประกอบ

ข้อมูลผู้ผลิต

ผู้ผลิต : บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 หมู่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 035-473877-8 แฟกซ์ 035-473879

องค์ประกอบทางเคมี

ชื่อทางเคมี	CAS No.
โพลียูรีเทน (Polyurethane)	9009-54-5

การบ่งชี้อันตราย

ผลิตภัณฑ์อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้

บริเวณ	ผลกระทบ
ตา	อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
ผิวหนัง	อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง
ระบบทางเดินอาหาร	อาจก่อให้เกิดการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ หากกลืนกิน
ระบบหายใจ	ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ

มาตรฐานการช่วยเหลือเร่งด่วนลำดับแรก

บริเวณ	การช่วยเหลือ
ตา	หากผลิตภัณฑ์สัมผัสตาโดยตรงให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งนานต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาที จากนั้นรักษาตามคำแนะนำของจักษุแพทย์
ผิวหนัง	ล้างทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดพบแพทย์ทันที หากอาการระคายเคืองผิวหนังยังคงอยู่
ระบบทางเดินอาหาร	หากกลืนกินผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามพยายามทำให้อาเจียน ควรพบแพทย์ทันที
ระบบหายใจ	หากสูดหายใจกลืนของผลิตภัณฑ์นี้ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกทันที และบรรเทาอาการด้วยยาตามคำแนะนำของแพทย์

Ferrofoam 424

Update 23/7/2562

1/4

มาตรการป้องกันไฟไหม้

การติดไฟและระเบิด : ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลุกไหม้เป็นเปลวไฟได้ หากได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 141 องศาเซลเซียส
อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ : ควรสวมหน้ากากป้องกันไฟ
สื่อในการดับไฟ : โฟมคาร์บอนไดออกไซด์ ห้ามใช้น้ำดับไฟโดยตรง

มาตรการแก้ไขอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ	มาตรการ
ถึงผลิตภัณฑ์เกิดการรั่วซึม	อุดรูรั่วชั่วคราวทันทีด้วยเศษผ้าหรืออื่นๆ ที่ไม่ก่อประกายไฟ จากนั้นเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ไปยังถังเก็บใหม่
ผลิตภัณฑ์กระจายเปื้อนพื้น	ค่อยๆ นำทรายโรยกับผลิตภัณฑ์ที่เปื้อนอยู่บนพื้น จากนั้นโกยเก็บทรายที่ดูดซับผลิตภัณฑ์นี้ แล้วนำไปเก็บทิ้งเป็นขยะมลภาวะต่อไป

การขนย้ายและจัดเก็บ

การขนย้ายและจัดเก็บ : ยกหรือขนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังโดยยึดหลักความปลอดภัย ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่มไม่สัมผัสแสงแดด หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง
ข้อแนะนำการทำความสะอาดหลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์ : ควรให้ถังบรรจุผลิตภัณฑ์นี้อยู่สภาพฝาปิดสมบูรณ์ จัดเก็บในคลังสินค้าที่มีการระบายอากาศที่อุณหภูมิระหว่าง 20-30 °C หลังจากจัดเก็บถึง หากสัมผัสผลิตภัณฑ์ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่

การรักษาความปลอดภัยของบุคคลโดยใช้เครื่องป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกัน	ข้อแนะนำ
อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ	ไม่จำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันมือ	ควรสวมถุงมือยาง หรือถุงมือพลาสติก
อุปกรณ์ป้องกันตา	ควรสวมแว่นตาป้องกันละออง
อุปกรณ์ป้องกันผิวหนังและร่างกาย	ควรสวมชุดป้องกันให้มิดชิด และสวมรองเท้าบู๊ท

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ	ค่า
รูปแบบ (เอ+บี)	ช่องเหลว
สี (เอ+บี)	น้ำตาลแก่
ความท่วงจำเพาะ (เอ+บี)	ประมาณ 1.1 กรัม/ซีซี
ความขึ้นเหลว (เอ+บี)	ประมาณ 250 cps

ความปลอดภัยและการก่อปฏิกิริยา

ความปลอดภัย : ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรไม่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีง่าย
การก่อให้เกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน : ไม่ปรากฏ

ข้อมูลความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

- อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ผิวหนัง
- หากกลืนกินอาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้มีองค์ประกอบของ โพลียูรีเทน ห้ามทำให้ปนเปื้อนบนพื้นดิน
หากจำเป็นต้องเทลงรางระบายน้ำ โรงงานต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มาตรฐาน
ห้ามเทลงรางระบายน้ำสาธารณะ

ข้อพิจารณาด้านการจัดขยะผลิตภัณฑ์

- เศษเหลือใช้ของผลิตภัณฑ์นี้ ต้องถูกบำบัดภายใต้กฎระเบียบของกรมควบคุมมลพิษ
แห่งประเทศไทย (PCD)
- ภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้

การขนส่ง

กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไม่มีข้อกำหนด
กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไม่มีข้อกำหนด

ข้อมูลอื่นๆ

ระบบแจ้งข่าวสารวัตถุอันตราย (Hazardous Materials Information System-HMIS RATING)	ผล
ผลกระทบต่อสุขภาพ (Health)	1
การติดไฟ (Flammability)	0
การก่อปฏิกิริยา (Reactivity)	0

0 = ต่ำ
1 = เล็กน้อย
2 = ปานกลาง
3 = รุนแรง
4 = รุนแรงมาก

ข้อชี้แจง : ข้อมูลความปลอดภัยสินค้าข้างต้นนี้ ไม่ใช่ข้อความรับประกันผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเงื่อนไขและสภาวะการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อยู่เหนือ การควบคุมของบริษัท หรืออาจกล่าวได้ว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บของลูกค้า หรือบุคคลที่สามที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้งาน ผิดวิธี หรือแม้แต่การได้ทำตามระเบียบความปลอดภัยในการใช้สินค้าแล้วก็ตาม



ISO 9001 & ISO 14001

บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร: 035473877 แฟกซ์: 035473879 www.ferroproduct.co.th

email: sale@ferroproduct.co.th